

SurTec® 418

Inhibierendes Additiv

für saure und alkalische Reinigersysteme

Eigenschaften

- Granulat
- geeignet für Buntmetalle, Zink und Eisen
- auch in der elektrolytischen Reinigung einsetzbar
- gut löslich

Anwendung

SurTec 418 wird als Additiv in Beizen und alkalischen Reinigungssystemen eingesetzt. Es inhibiert den Angriff auf Eisen, Kupfer, Zink, etc. In einer Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik wird die Flockung der Schwermetalle nicht negativ beeinflusst.

Ansatz: 0,01-0,1 % SurTec 418 zum Reinigeransatz zugeben

Instandhaltung

SurTec 418 anteilmäßig entsprechend der Reiniger-Nachdosierung zugeben.

Technische Spezifikation

<i>(bei 20°C)</i>	Aussehen	Schüttdichte (kg/l)
SurTec 418	Stäbchen/Feingranulat, weiß-gelblich	0,600 (0,40-0,70)

Inhaltsstoffe

- Gemisch organischer Inhibitoren

Vorratshaltung

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 418 Inhibierendes Additiv 1 kg

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 418	Xn - Gesundheitsschädlich	WGK 1

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

31. März 2011/DK, UK