

TecSan®

Brandsanierungsprodukte

Leistungsstarke Produktpalette an Reinigern für die Brandsanierung

TecSan® Intensiv

- stark alkalischer Reiniger
- für alkalibeständige Oberflächen: z. B. Beton, Stein, Estrich und Metall
- entfernt Russverschmutzungen und neutralisiert evtl. Rückstände im Beton

Anwendung

TecSan Intensiv wird im Tauch- und Ultraschallverfahren eingesetzt. Der Einsatz in Schaumgeräten ist möglich.

Ansatzwert: 250-1000 ml TecSan Intensiv auf 10 l Wasser

Einwirkzeit: 5-30 min

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 10 g/l)
TecSan Intensiv	flüssig, hellgelb-braun	1,241 (1,22-1,26)	12,4

TecSan® Entöler

- Entöler mit Lösungsmittel
- Spezialprodukt für ölige Verschmutzungen auf Beton, auch für Metall geeignet
- dringt tief in Betonporen ein
- anschließendes Neuanmalen von Böden oder Metallbauteilen möglich

Anwendung

TecSan Entöler wird manuell z. B. im Aufsprühverfahren eingesetzt. Auch als Tauchentfetter einsetzbar.

Ansatzwert: 500- 5000 ml TecSan Entöler auf 10 l Wasser

Einwirkzeit: 1-15 min

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 1 %)
TecSan Entöler	flüssig, gelblich	1,027 (1,01-1,04)	8,7 (8,2-9,2)

TecSan® Universal

- neutraler Innenreiniger
- für alle wasserbeständigen Oberflächen
- geeignet für Textilien, Kunststoffe, Glas, empfindliche Lacke, sowie Decken und Böden
- gute Rußabreinigung
- enthält Duftstoffe

Anwendung

TecSan Universal wird manuell mit Schwamm und Bürsten oder mit Sprühgeräten aufgebracht. Nach dem Einwirken wird der gelöste Schmutz mit Tüchern aufgenommen. Angetrocknete Rückstände lassen sich mühelos absaugen.

Ansatzwert: 100-300 ml TecSan Universal auf 10 l Wasser

Einwirkzeit: 4-10 min

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
TecSan Universal	flüssig, hellgelb	1,087 (1,07-1,10)	9,0 (8-10)

TecSan® Rostumwandler

- Rostlöser/Entfetter
- saurer Reiniger mit guten rost- und fettlösenden Eigenschaften
- entfernt in einem Arbeitsgang Fett, Öl und leichte Korrosion
- wirkt auch als Handphosphatierer und Lackhaftgrund
- Werkstücke können nach ca. 3 Stunden lackiert werden

Anwendung

TecSan Rostumwandler wird manuell mit Pinsel oder Bürsten aufgetragen. Nach der Einwirkzeit werden die Produktreste von der Substratoberfläche abgewischt. Es verbleibt eine dünne Phosphatschicht als Korrosionsschutz und Lackhaftgrund auf den Teilen.

Ansatzwert: TecSan Rostumwandler mit 3 Teilen Wasser vermischen

Einwirkzeit: 1-2 min

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 50 g/l)
TecSan Rostumwandler	flüssig, farblos	1,100 (1,00-1,20)	1,8

TecSan® Neutral

- neutraler Intensivreiniger/Bodenreiniger
- sehr gute Reinigungswirkung auf allen wasserbeständigen Oberflächen
- besonders für die Brandsanierung geeignet
- auch für große Flächen einsetzbar
- nach dem Trocknen sind die Flächen beschichtbar

Anwendung

TecSan Neutral kann manuell oder mit Dampfstrahl- oder Bodenreinigungsgeräten aufgetragen werden.

Ansatzwerte:	Dampfstrahl- und Hochdruckgeräte:	0,5-1,0 Vol%
	Bürstwaschanlagen:	0,3-0,5 Vol%
	Schaumgeräte:	2,0-8,0 Vol%
	manuell	1,0-2,0 Vol%

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 10 g/l)
TecSan Neutral	flüssig, gelblich	1,015 (1,00-1,03)	7,0

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn